

# CUPROTEX 10

POKRIVNA SO ZA KOMERCIJALNI I VISOKO  
PROVODAN BAKAR

- SMANJUJE GUBITAK METALA
- PREČIŠĆAVA METAL OD ČVRSTIH UKLJUČAKA
- SMANJUJE STVARANJE OKSIDA

## FIZIČKE OSOBINE

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| • IZGLED            | PRAH                  |
| • BOJA              | SIVA                  |
| • SPECIFIČNA TEŽINA | 1,1gr/cm <sup>3</sup> |
| • MEŠ BROJ          | <10                   |

## OPIS

CUPROTEX 10 je specijalna so za legure bakra koje se tope u vatrostalnim loncima u peći. Ovaj proizvod stvara redukcionu atmosferu tako da drastično smanjuje oksidaciju metala za vreme topljenja.

## TEMPERATURA KORIŠĆENJA

CUPROTEX 10 se primenjuje kada je temperatura metala iznad 900°C.

## NAČIN UPOTREBE

U početnoj fazi topljenja dodati 1% (po težini) CUPROTEX 10. Ostaviti šljaku u kontaktu sa metalom do kraja topljenja. Kada je metal spreman za izlivanje očistiti šljaku i ubaciti Deox BC tube za dezoksidaciju i da bi se povećala elekro provodnost metala.

## PAKOVANJE

-25kg papirne vreće.